

DuPont™ Plantex® Geoproma® I GEOTEKSTILUgradnja geotekstila: m²

Dobava geotekstila, ugradnja sukladno preporukama proizvođača.

90 g/m² netkane tkanina izrađene 100% kontinuiranih polipropilenskih termički spojenih vlakana

DuPont™ Plantex® Geoproma® ili jednake vrijednosti.

Fizikalna svojstva

Jedinica mase	EN ISO 9864	90 g/m ²
Vlačna čvrstoća	EN ISO 10319	5.0 kN/m
Istezanje (max.snaga)	EN ISO 10319	40%
Otpornost na 5% deformacije	EN ISO 10319	2.6 kN/m
Apsorpcija energije	EN ISO 10319	1.8 kJ/m ²
Statički otpor na probijanje	EN ISO 12236	750 N
Dinamička punkcija	EN ISO 13433	45 mm
Veličina otvora	EN ISO 12956	175 µm
Vodopropusnost V _I H ₅₀	EN ISO 11058	100 mm/s

Izdržljivost

Nema učinka kada se ispituje u skladu s
EN ISO 13438 (Otpornost na oksidaciju)
EN 14030 (Kemijaska otpornost)
EN 12225 (Mikrobiološka otpornost)

Upute za ugradnju od strane proizvođača dostupne su na:www.plantexpro.dupont.com

Preporuke kao metode, korištenje materijala i građevinskih detalja temelje se na iskustvu i trenutnom znanju DuPont-a i dani su u dobroj vjeri kao opći vodič za projektante, izvođače i proizvođače. Ove informacije nisu namjenjene zamijeni potrebnih ispitivanja koja je potrebno provesti kako bi se utvrdila prikladnost proizvoda za predviđenu namjenu. Ova informacija može biti predmet revizije, kao novo saznanje i iskustvo, iz razloga jer ne možemo predvidjeti sve varijacije u stvarnim uvjetima krajnje uporabe. DuPont ne jamči i ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi s upotrebom ovih informacija. Ništa u ovoj publikaciji ne smatra se kao dozvola za rad pod preporukom i pravom da se njome povređuje patentno pravo.

**DuPont™
Plantex®**

DuPont Building Innovations
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l. • Rue General Patton • L'2984 Luxembourg
E'Mail: contact.landscape@dupont.com • Internet: <http://www.plantexpro.dupont.com>

The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ and Plantex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or one of its affiliates.