

Guttafol jednostrano ljepljiva traka 50mm x 40m

Jednostrano ljepljiva traka koja osigurava hermetički spoj folije za parne brane u unutrašnjosti.

Širina 50 mm. Dužina 40 m.



Jednostrano ljepljiva traka je izrađena od posebnog silikonskog papira obloženog PE folijom. Zahvaljujući ovim materijalima, savršeno kopira površinu i bolje prianja na sve neravnine. Dobro postavljena traka osigurava hermetički spoj folije za parne brane i parne brane u unutrašnjosti. Zahvaljujući sloju akrilnog ljepila, vrlo je ljepljivo, pogodno i za spajanje OSB ploča te za brtvljenje prodora i rupa u pločama i folijama.

- ✓ visoka ljepljivost
- ✓ velika snaga
- ✓ velika otpornost na temperature

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Hermetička Guttataband traka	
Širina i dužina	50 mm x 40 m
Ljepilo	modificirano akrilatno disperzijsko ljepilo, bez otapala, EC1 Plus
Količina nanesenog ljepila	210 g/ m ²
Temperatura primjene	od 5°C
Otpornost na toplinu	-40°C do 100°C, čuvati na 15 - 25°C, vlažnost 40 - 60%
Nosivi materijal	armirani papir s PE slojem
Uložak	silikonski papir
Ljepljivost	prema DIN EN 1939, cca 35 N / 25 mm
Debljina ljepila	0,31 mm

Guttafol jednostrano ljepljiva traka 50mm x 40m

UPUTE

Za lijepljene površine moraju biti čvrste i postojane, osušene i očišćene od prašine, prljavštine i masnoće. Kontaktne površine ne smiju se tretirati premazima protiv lijepljenja. Sve ostatke ljepila i sličnih tvari također je potrebno ukloniti. Zaliježljene površine ne smiju biti pod vodom i ne smiju biti pod stalnim naprezanjem ili pritiskom. Na mjestima gdje postoji povećana napetost ili naboranost traku je potrebno prerezati i ponovno zalijepiti. Kod lijepljenja OSB ploča preporučuje se vrlo snažno pritisnuti traku na lijepljene površine i po potrebi prijeći preko nje gumenim valjkom za maksimalno prianjanje.

Zalijepljeni materijal ne smije biti pretjerano napet. Nije prikladno lijepiti višeslojne folije ili folije koje nemaju dovoljnu čvrstoću za održavanje napetosti. Jamstvo se ne odnosi na konstrukcije sauna i bazena.

Odvojite početak vrpce od donjeg sloja | poravnajte površine koje želite spojiti, centrirajte traku i zalijepite | postupno odlijepiti traku s osnovnog sloja | pazite da zalijepljena traka ostane glatka bez nabora | čvrsto pritisnuti zalijepljenu traku na podlogu | u slučaju izolacije između rogova - vuna, stiropor - preporučujemo lijepljenje folije u području rogova | ako se izolacija dodatno ubacuje folija mora biti prethodno zalijepljena.