

GUTTATEX 400

Sirovina:	Poliesterski netkani geotekstil
Tehnička specifikacija:	EN 13249:2016 / EN 13250:2016 / EN 13251:2016 / EN 13252:2016 EN 13253:2016 / EN 13254:2016 / EN 13255:2016 / EN 13256:2016 EN 13257:2016 / EN13265:2016
Proizvođač:	Gutta Italia S.r.l. Via della Industrie 4 24040 FILAGO (BG) ITALIA
Ovlašteni zastupnik za Hrvatsku:	Gutta Hrvatska d.o.o. Frana Kurelca 3 HR-42000 Varaždin
Opis:	Razdjelni sloj za zemljane slojeve ili sloj za odvajanje građevinskih materijala. Izrađen od 100 % recikliranoga netkanoga poliestera.
Dimenzije i podaci o pakiranju:	Geotekstil je zapakiran u rolu te zaštićen pakirnom folijom. Dimenzije folije na roli : Dužina 50 m / Širina 2 m. Pakiranje na paleti
Transport:	Materijal transportirati u originalnom pakiranju na paleti.
Skladištenje:	Materijal skladištiti u originalnom pakiranju, na suhom mjestu koje je zaštićeno od djelovanja sunca.
Rok upotrebe:	Neograničen uz uvjet pravilnoga skladištenja prema uputama o skladištenju.
Ugradnja:	Materijal se ugrađuje polaganjem na predviđenu podlogu (zemljanu ili u razdjelnom sloju na građevini). Pri tome mora se obratiti pažnja na preklapanje po horizontali i vertikali. Predviđeni preklop iznosi od 30 , 50 ili 100 cm zavisno od mjesta upotrebe. Ukoliko se radi o razdjelivanju zemlje bez oštrog kamenja ili razdvajanja slojeva na samoj izvedenoj građevini preklop iznosi 30 cm. Za razdvajanje površina pod većim opterećenjima ili razdvajanja oštrog materijala (npr.tucanik) izvodi se preklop od 50 cm. Preklopi od 100 cm koriste se za radove u vodi i u razdvajanju slojeva sa iznimno velikim opterećenjem.

GUTTATEX 400

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
Težina	400 g/m ² ±15%
Vlačna čvrstoća (MD) / (CMD) EN ISO 10319	3,30 / 4,20 (kN/m)
Izduženje (MD) / (CMD) EN ISO 10319	55 / 65 (%)
Otpor statičkim probijanjem EN ISO 12236	700 (N)
Dinamički test perforiranjem EN ISO 13433	20 (mm)
Otpor probijanju piramidom EN 14574	150 (N)
Karakteristična veličina otvaranja - O90 EN ISO 12956	65 (µm)
Normalna propusnost na ravnom EN ISO 12958	0,046 (m/s)
Predviđena trajnost:	Potrebno prekriti unutar 1 dan od ugradnje. Predviđeni životni vijek 5 g u prirodnoj zemlji sa uvjetima 4<ph<9 i temperature zemlje < 25 °C
Opasne tvari	NPD